



Jednostka certyfikująca	Rok	Nr certyfikatu
	2006	

Opis produktu

EN 13970: Polimerowe papa bitumiczna, samoklej ca, z wkładkami do zastosowania jako blokada pary wodnej

Wymiar

12,5 m x 1 m x 2,4 mm

EN 13970

Papa bitumiczna jako blokada pary wodnej

Właściwość produktu	Szczegóły	Jednostka	Wartość
Odporność na rozciąganie	wzdłużne	N/50mm	500 ± 100
	poprzeczne	N/50mm	400 ± 100
Wydłużenie	wzdłużne	%	4 ± 2
	poprzeczne	%	4 ± 2
Przepuszczalność pary wodnej		sD (m)	2000
Opór przeciwko obciążeniu uderzeniowemu	dalszemu rozerwaniu	N	250 ± 50
		mm	20
Odporność na odkształcanie postaciowe	spoiny fug	N	Nie przecieka
Zginanie na zimno		°C	-20
Wodoszczelność		kPa	2
Trwałość	Przepuszczalność pary wodnej		Test zdany pozytywnie
Odporność na działanie chemikaliów			Annex A EN 13970
Ognioodporność		Klasa	E

VILLAS Austria GmbH
 Industriestraße 18
 A-9586 Föritz
 Tel.: +43/4257/22 41-0
 Fax: +43/4257/22 41-2390
 office@villas.at
 www.villas.at

Machen wir's dicht! Let's seal it!

VILLAS.